

OLIMPICO ОЛИМПИКО

Супер мощающаяся краска на водной основе без запаха полуглянцевая для больших поверхностей стен
Серия 04R

ОПИСАНИЕ

OLIMPICO супер мощающаяся краска на водной основе для внешних и внутренних работ, предназначенная для окрашивания больших внутренних поверхностей стен, таких учреждений, как: больницы, школы, детские сады и другие объекты с высокими гигиенически-санитарными стандартами и подвергающиеся частым влажным уборкам. Для этих целей был разработан материал OLIMPICO, обладающий высокой сопротивляемостью к влажной очистке, хорошей воздухопроницаемостью, быстрым высыханием и отличной укрывистостью.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
 - бетонные поверхности
 - поверхности из гипса и гипсокартона
 - поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
 - различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие
 - Идеально подходит для финишной отделки матового аспекта синтетических покрытий внутри помещений.
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».
- Непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдерживать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие: акриловые сополимеры в водной дисперсии.
- Классификация UNI EN 13300:
- . Сопротивляемость к влажной уборке ISO 11998: класс 1
- . Степень блеска EN ISO 2813: ≥ 10 угол обзора 85°, матовая
- . Укрывистость ISO 6504-3: класс 2 при расходе 7 кв.м./л.

Дополнительные характеристики

- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,24 \pm 0,05 кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902 при 25°C (по ротационному вискозиметру Брукфильда): 3000 \pm 200 сПз
- Сопротивляемость к влажной уборке UNI 10560: >10000 циклов, отличная
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности):
поверхностное - через 30 минут; повторное окрашивание – через 4 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 111 код 4810111 для внешних работ или COMBAT 444 код 4810444 для внутренних работ.
- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.

Оштукатуренные поверхности, а также поверхности из гипса и гипсокартона:

- При внутренних работах выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины и обработать их при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110; отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой;
- Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- На чистую и сухую поверхность нанести:
Для внутренних помещений настенную акриловую грунтовку PORTICI или микронизированную грунтовку без растворителей CAPITELLI. Для плотных, не осыпающихся поверхностей при использовании насыщенных цветов нанести укрывающую микронизированную грунтовку LOGGE.
Для внутренних или внешних работ при наличии отслаивающихся красок и небольшой толщины старых темпер, нанести микронизированную грунтовку без растворителей CAPITELLI.
- Приступить к нанесению материала OLIMPICO.

Поверхности из бетона:

- Удалить недостаточно прилегающие структурные части цемента.
- Металлические прутья арматуры, вышедшие на поверхность, должны быть тщательно обработаны цементным раствором против поверхностной коррозии BETOXAN PRIMER 9490125 Voïassa.
- Восстановить защитный слой бетона при помощи шпатлевки BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочного тиксотропного строительного раствора с волокнистым упрочнением 9490140/130, финишное



OLIMPICO ОЛИМПИКО

Супер моющая краска на водной основе без запаха полуглянцевая для больших поверхностей стен
Серия 04R

выравнивание произвести при помощи безусадочной шпатлевки ВЕТОХАН 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.

- На чистую и высохшую поверхность наносить:

Для внутренних помещений настенную акриловую грунтовку PORTICI или микронизированную грунтовку без растворителей CAPITELLI.

Для плотных, не осыпающихся поверхностей при использовании насыщенных цветов - укрывающую микронизированную грунтовку LOGGE.

Для внутренних или внешних работ при наличии отслаивающихся красок и небольшой толщины старых темпер, наносить микронизированную грунтовку без растворителей CAPITELLI.

- Для получения гладких поверхностей на пористой и неравномерной основе рекомендуется нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серия 335.

- Приступить к нанесению материала OLIMPICO.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.

Относительная влажность воздуха: <75%.

Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.

Влажность поверхности: <10%.

- Инструменты: кисть, валик, безвоздушный краскопульт airless

- Количество слоев: не менее 2-х.

- Разбавление: первый слой разбавить водой на 15%, последующие слои на 0-5%.

- При применении краскопульта разведение (0-15%) водой зависит от типа используемого аппарата и давления в нем.

- Для получения наилучшего результата в работе с материалом OLIMPICO необходимо подготовить поверхность максимально ровной и гладкой.

- После использования сразу же промыть инструменты водой.

- Расход материала: 9-10 кв.м./л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcromie.

Материал также окрашивается посредством BRAVOCASA TINTE COLORANTI серия 408P (только для светлых оттенков) и при помощи красителей COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/a: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск <25@60°) (на водной основе): 75 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

Кат. A/c: краски для наружных стен минерального происхождения на водной основе : 75 г/л (2007) / 40 г/л (2010)

OLIMPICO содержит макс.: 30 г/л VOC (летучих органических соединений).

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Супер моющая краска полуглянцевая на водной основе для больших поверхностей.

Нанесение эмали без запаха OLIMPICO серия 04R на основе акриловых смол в водной дисперсии производится на уже подготовленные поверхности двумя или более слоями в количестве, зависящем от влагопоглощения поверхности.

Дата: май 2015



OLIMPICO ОЛИМПИКО

Супер мощающаяся краска на водной основе без запаха полуглянцевая для больших поверхностей стен
Серия 04R

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che
представленная информация основана на лучших
достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях;
однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность
за полученные результаты, так как условия применения не*

*находятся под нашим непосредственным контролем.
Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в
каждом отдельном случае. Данное техническое описание
аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.
По поводу любой другой технической информации обращаться
к техническому персоналу COLORIFICIO SAN MARCO по
телефону: +39 041 4569322.*

