

VALMARANA ВАЛЬМАРАНА

МАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 18R

ОПИСАНИЕ

VALMARANA - моющаяся краска на водной основе, обладает хорошей паропроницаемостью, имеет высокие характеристики, необходимые для нанесения; особенно предназначается для профессионального использования. VALMARANA легко наносится кистью, хорошо растягивается и обладает способностью не разбрызгиваться при нанесении с помощью валика. VALMARANA имеет высокую выравнивающую способность, создает поверхности с матовым аспектом с высокой степенью белизны.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона, панелей и обычных перегородок.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие, с хорошим сцеплением и правильно подготовленные.
- Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью.
- Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя инструкции главы «Подготовка поверхности».

Не наносить на свежую не просохшую и имеющую высокое содержание щелочи поверхность. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки и укрепления в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества синтетические сополимеры в водной дисперсии
- Классификация UNI EN 13300
- Устойчивость к влажной уборке ISO 11998: класс 3
- Блеск EN ISO 2813: <5, матовый
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,59 ± 0,05 кг/л
- Вязкость продукта UNI 8902: 24000 + 4000 cps при 30 °C (по вязкозаметру Brookfield)
- Сопротивляемость к влажной уборке UNI 10560: превышает 2000 циклов, стойкая.
- Время высыхания (при +25°C и 65 % U.R.(влажность)) поверхностное высыхание через 1 час, повторное окрашивание через 4 часов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенные поверхности:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные

консолидирующие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным против плесени раствором COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 закрепляющий код 4810333. Добавьте, при необходимости, бактерицидный раствор COMBAT 444 код 4810444

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски, старое осыпающиеся известковое покрытие, отслаивающиеся краски или плохо прилегающие слои. - Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивания, трещины, используя TAMSTUCCO.

- Убедиться, что подготовленная основа хорошо высохла и провести выравнивание поверхности с помощью соответствующих шпатлевок.

- Отшлифуйте шпатлевку наждачной бумагой

- Последовательно нанести штукатурку RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа покрываемой поверхности.

- На чистую и высохшую поверхность наносить: Для внутренних помещений нанести настенную акриловую грунтовку PORTICI или микронизированную грунтовку без растворителей CAPITELLI. Для плотных, не осыпающихся поверхностей при использовании насыщенных цветов нанести укрывающую микронизированную грунтовку LOGGE.

- Нанести VALMARANA согласно инструкции, изложенной в правилах использования.

*(Формула разведения и количество нанесения материала зависят от впитывающих свойств настенного покрытия. Рекомендуется провести пробы на отдельном участке поверхности. Консультируйтесь по соответствующему техническому описанию).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности: Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Избегайте нанесения материала при прямом попадании солнечных лучей.

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

- Число покрытий: 2 слоя

- Разбавитель: вода - Разбавление: для работы с кистью первое покрытие разбавьте водой 40-45%, последующие слои 30%; валиком на 15-20%.

При работе с краскопультом формула разведения зависит от аппарата.

- После использования промыть инструменты водой.



VALMARANA ВАЛЬМАРАНА

МАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 18R

- Расход материала 8 - 10 м кв/л на слой на гладких покрытиях со средним уровнем впитываемости. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется тинтометрической системой MACROMIE. Материал может быть окрашен BRAVOCASA TINTE COLORANTI серия 408P (Только для светлых тонов) и красителями COLORADO серии 548. В случае использования различных партий колерованного материала советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Категория А: краска матовая для внутренних работ (на водной основе 75 г/л(2007) / 30 г/л (2010)

VALMARANA содержит : 30 г/л VOC .

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

Использовать в проветриваемом помещении.

Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. При попадании в глаза, промыть водой. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Моющаяся матовая краска для внутренних работ VALMARANA серия 18R, на базе синтетических смол на водной основе, наносится на подготовленные поверхности в два слоя., в зависимости от впитываемости поверхности.

Дата: февраль 2015

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sulle migliori esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. Questo documento tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico del COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.

